

**Zakład Badań
Ogniwych**

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

**RAPORT KLASYFIKACYJNY NP-1291.6/P/06/MŻ
W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN WYROBU: Posadzka
epoksydowa ERADUR DEKOR EF**

dla

WŁAŚCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO:**Matera Coatings AB****Box 15089, 250 15 Helsingborg, Sweden****Nr. Umowy : NP.- 1291/P/06/MŻ****1 Wstęp**

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację, posadzki epoksydowej **ERADUR DEKOR EF** zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2004.

2 Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie**2.1 Rodzaj i zastosowanie końcowe**

Posadzka epoksydowa **ERADUR DEKOR EF**.

Uzyskana klasyfikacja jest ważna dla zastosowań końcowych w charakterze płyty podłogowej, do których stosuje się scenariusz pożaru rozwiniętego w sąsiednim pomieszczeniu, zgodnie z p. A.3.2 b) normy europejskiej PN-EN 13501-1:2004.

2.2 Opis

Bezspoinowa posadzka epoksydowa o nazwie **ERADUR DEKOR EF**.

Układ warstw od podłoża, ich skład oraz zużycie komponentów jest następujące:

- warstwa gruntująca składająca się z komponentu A o nazwie ERADUR Primer N wymieszanego z komponentem B o nazwie ERADUR Primer N w stosunku 3 : 1 w ilości 0,4 kg/m², grubość warstwy 0,2 mm
- warstwa wierzchnia składająca się z żywicy epoksydowej ERADUR Dekor EF wymieszanej z utwardzaczem ERADUR Dekor EF w stosunku 2,3 : 1/m². Do dwóch komponentów dodawany jest żwir kwarcowy o granulacji 0,4 ÷ 0,8 mm w ilości 16 kg/m²